

El Geotextil NTPP136, está fabricado con fibras cortas de polipropileno. Las fibras cortas forman una estructura estable que conserva la estabilidad dimensional entre ellas. El geotextil NTPP136 es resistente a la degradación por rayos ultravioleta y al entorno químico y biológico que normalmente se encuentra en el suelo. Presenta los siguientes valores promedio mínimos de rollo (MARV), cuando las pruebas son acordes con los métodos abajo listados. Por la combinación de sus propiedades físicas, mecánicas, hidráulicas y de durabilidad, es utilizado para filtración, drenaje, refuerzo, separación, estabilización, protección de geomembranas, entre otros soluciones de la obras de ingeniería civil y arquitectura.

Aplicaciones Típicas

Estabilización de suelos blandos, rellenos sanitarios, carreteras, pavimentos de carpeta asfáltica, pavimentos de adoquín, caminos de acarreo, terraplenes, plataformas de desplante, rampas de acceso a puentes, protección costera con enrocamiento, presas, diques y canales, tarquinas, contención de azolves, separación de materiales, espigones para recuperación de playa, islas artificiales, pozos de absorción, filtro para drenaje, control de vegetación, muelles, entre otras.

MARV

PROPIEDADES	MÉTODO	INGLES	METRICO
FÍSICAS			
Masa por unidad de Área	ASTM D 5261	4.0 oz/yd ²	136 g/m ²
Espesor	ASTM D 5199	45 mils	1.1 mm
MECÁNICAS			
Resistencia a la Tensión (Grab)	ASTM D 4632	120 lbs	445 N
Elongación	ASTM D 4632	50%	50%
Resistencia al punzonado CBR	ASTM D 6241	310 lbs	1380 N
Resistencia al punzonado	ASTM D 4833	65 lbs	289 N
Estallamiento Mullen	ASTM D 3786	230 lbs	1586 kPa
Resistencia al desgarre trapezoidal	ASTM D 4533	50 lbs	223 N
RESISTENCIA			
Resistencia U.V. 1 % Retenido en 500 Hrs.	ASTM D 4355	70%	70%
HIDRÁULICAS			
Tamaño de apertura aparente (AOS) ^{1,2}	ASTM D 4751	50 US Std. Sieve	0.300 mm
Permitividad ¹	ASTM D 4491	1.8 sec ⁻¹	1.8 sec ⁻¹
Permeabilidad ¹	ASTM D 4491	0.21 cm/sec	0.21 cm/sec
Flujo de Agua ¹	ASTM D 4491	135 gpm/ft ²	5500 l/min/m ²
MEDIDAS DEL ROLLO		15.2 ft x 304.3 ft	4.57 m x 91.46 m

1.-La maniobra en el tiempo de manufactura, puede cambiar esas propiedades.

2.- Tamaño de apertura aparente (AOS), reportado como el valor promedio máximo del rollo.